

PETROGREASE DORADA 254 EP 2

YÜKSEK SICAKLIK PERFORMANS GRESİ



1-Genel Özellikleri

PETROGREASE DORADA 254 EP 2 yüksek kaliteli özel baz yağlar ile son teknoloji performans ve EP katkıları kullanılarak formüle edilmiş, mükemmel yük taşıma kapasitesi ve termal stabiliteye sahip lityum kompleks sabunlu grestir.

PETROGREASE DORADA 254 EP 2 gresi orta hız ile çalışan bilyalı, makaralı ve kayma yataklı rulmanlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir.

PETROGREASE DORADA 254 EP 2 üstün mekanik stabilite ve su direncine sahip, yüksek sıcaklıklara karşı dayanımı mükemmel bir grestir.

Kullanım Avantajları

- Yüksek damlama noktası
- Mükemmel yük taşıma kapasitesi
- Mükemmel korozyon direnci
- Yüksek su direnci
- Mükemmel aşınma önleme
- Yüksek oksidasyon direnci
- Üstün tutunma kabiliyeti

2-Uygun Kullanım Önerileri

PETROGREASE DORADA 254 EP 2 gres için önerilen çalışma sıcaklığı -20, +160 °C arasındadır, kısa süreli pik sıcaklık +170 °C sıcaklıklara ulaşılabilir.

PETROGREASE DORADA 254 EP 2 ağır yüklerin altında yüksek verime ihtiyaç duyulan makaralı rulmanlarda, su pompalarında, elektrik motorlarında ve bağlantı elemanlarında uzun ömürlü kullanıma uygundur. Özellikle otomotiv, endüstriyel, inşaat, denizcilik, maden ve kağıt sektöründe de başarıyla kullanılmaktadır.

PETROGREASE DORADA 254 EP 2 farklı türde greslerle karıştırılmamalıdır.

3-Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

	Metot	DORADA 254 EP 2
NLGI Sınıfı	-	2
Renk	-	Mavi
Sabun Tipi	-	Lityum Kompleks
Baz Yağ Türü	-	Mineral
Baz Yağ Viskozitesi / 40°C, cSt	ASTM D 445	220
İşlenmiş Penetrasyon, mm/10	ASTM D 217	265-295
Damlama Noktası, °C	ASTM D 2265	Min. 250
4 Bilye Testi – Kaynama Yüğü, Kg	IP 239	450
4 Bilye Testi – Çizik Çapı, mm	IP 239	Max. 0,5

4-Depolama

Kuru ve kapalı bir ortamda, yüksek sıcaklık farkına ve güneş ışığına maruz bırakmadan, ambalajın açılması halinde dik konumda, herhangi bir sızıntıyı önleyecek ve ağız sıkıca kapalı şekilde depolanmalıdır. Daha detaylı bilgi için SDS'e bakınız.

Ürün Bülteni, Güvenlik Bilgi Formu ile birlikte geçerlidir.

Bu bültendeki değerler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanarak tespit edilmiş olup, burada kullanıcıya fikir vermek amacıyla belirtilmiştir. Belirtilen değerler yapılacak deney ve kontrollerde baz alınmakla birlikte kesin ve belirleyici değildir. Üretici olarak şirketimizin ancak mevcut kanun ve kararnamelede belirtilen hükümler çerçevesinde sorumluluğu bulunmakta olup, ürün kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk alıcı ve kullanıcıya aittir. Ayrıca yukarıda bahsi geçen değerler hiçbir şekilde şirketimizi mali ve hukuki açıdan bağlamaz.

TDS.GR.TR.0013 / 3

Sayfa 1/1

PETROFER TÜRKİYE İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi No:1 35620 Çiğli-İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 376 84 45 Fax: +90 (232) 376 79 42

e-mail: info@petrofer.com.tr <http://www.petrofer.com.tr>

KONTROLSUZ KOPYA