

WAYLUBRIC VG 68 NG

KIZAK YAĞI

1-Genel Özellikleri

WAYLUBRIC VG 68 NG kızak yağı özel katkı maddeleri sayesinde üstün yüzeyde tutunma özelliğinin yanı sıra, kontrollü kayma ve mükemmel yağlama etkisine sahiptir.

WAYLUBRIC VG 68 NG kızak yağı çok iyi tutunma özelliği sayesinde kızakların yüzeyinde mukavemetli bir film tabakası oluşturarak aşınmayı minimize eder. Bu tabaka soğutma/kesme sıvılarıyla kolayca yıkanıp, yüzeyden uzaklaşmaz. Bu Sayede metal işlemede kullanılan soğutma/kesme sıvıları ile sorunsuz olarak kullanılırlar.

WAYLUBRIC VG 68 NG kızak yağı yüksek oksidasyon direnci ve oluşturduğu film tabakası sayesinde temas ettiği yüzeyleri korozyondan etkin bir biçimde korur.

WAYLUBRIC VG 68 NG kızak yağı DIN 51517 standardını karşılar.

2-Uygun Kullanım Önerileri

WAYLUBRIC VG 68 NG kızak yağı metal işlemede kullanılan suyla karışabilen ve saf soğutma/kesme sıvıları ile sorunsuz olarak kullanılır.

3-Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Görünüş	Görsel	Sarı, Berrak
Yoğunluk, 15°C, g/cm ³	ASTM D 1298	~0,882
Viskozite, 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	68
Alev Alma Noktası, °C	ASTM D 92	≥240
Bakır Şerit Korozyonu 100 °C, 3 saat	ASTM D 130	max.1b

4-Depolama

Kuru ve kapalı bir ortamda, yüksek sıcaklık farkına ve güneş ışığına maruz bırakmadan, ambalajın açılması halinde dik konumda ve ağız sıkıca kapalı şekilde depolanmalıdır. Daha detaylı bilgi için SDS' e bakınız.

Ürün Bülteni, Güvenlik Bilgi Formu ile birlikte geçerlidir.

Bu bültendeki değerler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanarak tespit edilmiş olup, burada kullanıcıya fikir vermek amacıyla belirtilmiştir. Belirtilen değerler yapılacak deney ve kontrollerde baz alınmakla birlikte kesin ve belirleyici değildir. Üretici olarak şirketimizin ancak mevcut kanun ve karamamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde sorumluluğu bulunmakta olup, ürün kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk alıcı ve kullanıcıya aittir. Ayrıca yukarıda bahsi geçen değerler hiçbir şekilde şirketimizi mali ve hukuki açıdan bağlamaz.

200504-AA-01

Sayfa 1/1